

Σχέδιο

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργού Κλιματικής Δράσης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κινητικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων γύψου και την παραγωγή και τον αποχαρκτηρισμό του ανακυκλωμένου γύψου (διάταγμα περί ανακυκλωμένου γύψου)

Δυνάμει

1. του άρθρου 23 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου περί διαχείρισης αποβλήτων του 2002 (AWG 2002), Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (BGBl.) I αριθ. 102/2002, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον ομοσπονδιακό νόμο BGBl. I αριθ. 66/2023, ομοσπονδιακός Υπουργός Κλιματικής Δράσης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κινητικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, σε συμφωνία με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εργασίας και Οικονομίας και

2. των άρθρων 4 και 5 του AWG 2002, του Ομοσπονδιακού Υπουργού Κλιματικής Δράσης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κινητικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα:

Στόχοι

Άρθρο 1. Στόχος του παρόντος διατάγματος είναι η επίτευξη των νομικών στόχων της ΕΕ για υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και κυκλική διαχείριση του γύψου μέσω αποξήλωσης και η υποχρέωση διαχωρισμού του γύψου κατά την κατασκευή ή την κατεδάφιση κτιρίων και η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένου γύψου.

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2. (1) Το παρόν διάταγμα ισχύει για:

1. απόβλητα γυψοσανίδων και απόβλητα κονιάματος θειικού ασβεστίου που παράγονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων κατασκευής ή κατεδάφισης·
2. απόβλητα γύψου όπως απαριθμούνται στο **παράρτημα 1** για χρήση στην παραγωγή γυψοσανίδων στον κατασκευαστικό τομέα και των οποίων η κατάσταση αποβλήτων λήγει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου περί διαχείρισης αποβλήτων του 2002 (AWG 2002), BGBl. I αριθ. 102/2002 (ανακυκλωμένος γύψος).

(2) Οι υπόχρεοι του παρόντος διατάγματος είναι οι παραγωγοί αποβλήτων, οι φορείς συλλογής αποβλήτων, οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων και οι εργολάβοι οικοδομικών έργων.

Ορισμοί

Άρθρο 3. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Απόβλητα κονιάματος θειικού ασβεστίου: απόβλητα κονιάματος που περιέχουν συνδετικά ημιένυδρου θειικού ασβεστίου ή συνδετικά κατασκευασμένα από άνυδρο φυσικό ή συνθετικό θειικό ασβέστιο (ανυδρίτης)·
2. Δήλωση: ταξινόμηση αποβλήτων γύψου όπως τεκμηριώνεται στα αρχεία σε προβλεπόμενη χρήση ως προϊόν, βάσει έγκυρων αποδεικτικών στοιχείων αξιολόγησης·
3. Δείγμα πεδίου: δείγμα από το οποίο παράγεται το εργαστηριακό δείγμα για μεταγενέστερη ανάλυση·
4. Απόβλητα γύψου: απόβλητα γυψοσανίδων και άλλα απόβλητα γύψου [π.χ. καλούπια γύψου από την κεραμική βιομηχανία, στόκος] εξαιρουμένων των υλικών εκσκαφής σπράγγων και των

αποβλήτων κονιάματος θεικού ασβεστίου που αντιστοιχούν στον τύπο αποβλήτων με SN (βασικός αριθμός) 31438, σύμφωνα με το διάταγμα για τον κατάλογο αποβλήτων 2020, BGBl. II αριθ. 409/2020·

5. Απόβλητα γυψοσανίδων: απόβλητα γυψοσανίδων και γύψινων πλακών τοίχου, γυψοσανίδων πυροπροστασίας, γυψοσανίδων με μη υφασμένη ενίσχυση (γυψοσανίδες μη υφασμένες), εμποτισμένων γυψοσανίδων, εμποτισμένων γύψινων πλακών τοίχου, εμποτισμένων γύψινων πλακών πυροπροστασίας και εμποτισμένων γυψοσανίδων με μη υφασμένη ενίσχυση (γυψοσανίδες μη υφασμένες)· απόβλητα ινογυψοσανίδων·
6. Εργαστηριακό δείγμα: δείγμα που λαμβάνεται μετά την προετοιμασία, τη μείωση και κατά περίπτωση, τη διατήρηση από το δείγμα πεδίου και χρησιμοποιείται για εργαστηριακή ανάλυση·
7. Παρτίδα: η ποσότητα των αποβλήτων που προορίζονται για συλλογή δείγματος για επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ποιότητας·
8. Κατάλληλο σημειακό δείγμα: δείγμα αποτελούμενο από διάφορα σημειακά δείγματα, τα οποία είναι δυνατό να εκχωρηθούν σε μια παρτίδα·
9. Ανακυκλωμένος γύψος: δομικό υλικό που παράγεται από απόβλητα ανακυκλωμένου γύψου σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τα δομικά προϊόντα, το οποίο έχει επιτύχει τον αποχαρκτηρισμό αποβλήτων δυνάμει του παρόντος κανονισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του φυσικού γύψου·
10. Παρακρατηθέν δείγμα: κατάλληλη ποσότητα δείγματος πεδίου, η οποία διατηρείται για κάθε δοκιμή ελέγχου· και
11. Σημειακό δείγμα: δείγμα που λαμβάνεται σε συγκεκριμένη τοποθεσία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ένα σημειακό δείγμα δεν αναλύεται μεμονωμένα, αλλά συνδυάζεται με άλλα σημειακά δείγματα για να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο σημειακό δείγμα·

Υποχρεώσεις για δραστηριότητες κατασκευής ή κατεδάφισης (υποχρέωση διαχωρισμού)

Άρθρο 4. (1) Κατά την κατεδάφιση ή την κατασκευή ενός κτιρίου, τα απόβλητα γυψοσανίδων, συμπεριλαμβανομένων των αποκομμάτων και τα απόβλητα κονιάματος θεικού ασβεστίου πρέπει να διαχωρίζονται από τα άλλα απόβλητα, στις τρεις ακόλουθες ομάδες επί τόπου και να αποθηκεύονται σε στεγνό χώρο:

1. γυψοσανίδες, γύψινες πλάκες τοίχου, γυψοσανίδες πυροπροστασίας, γυψοσανίδες με μη υφασμένη ενίσχυση (γυψοσανίδες μη υφασμένες), εμποτισμένες γυψοσανίδες, εμποτισμένες γύψινες πλάκες τοίχου, εμποτισμένες γύψινες πλάκες πυροπροστασίας και εμποτισμένες γυψοσανίδες με μη υφασμένη ενίσχυση (γυψοσανίδες μη υφασμένες)·
2. ινογυψοσανίδες·
3. κονίαμα θεικού ασβεστίου.

Σε περίπτωση ελέγχου ρύπων ή προσμείξεων σύμφωνα με το διάταγμα για τα ανακυκλωμένα δομικά υλικά (RBV), BGBl. II αριθ. 181/2015 που έχει διεξαχθεί από εξωτερικό εξουσιοδοτημένο ειδικό ή ειδικευμένο ίδρυμα ή από εξωτερικό εμπειρογνώμονα αποξήλωσης σύμφωνα με τον RBV, τα απόβλητα γυψοσανίδων και τα απόβλητα κονιάματος θεικού ασβεστίου που δεν είναι κατάλληλα για αξιοποίηση πρέπει επίσης να διαχωρίζονται επιτόπου.

(2) Εάν ο διαχωρισμός που αναφέρεται στην παράγραφο (1) δεν είναι τεχνικά εφικτός ή συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος στην τοποθεσία, πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό εγκατάσταση επεξεργασίας.

(3) Τα απόβλητα κονιάματος θεικού ασβεστίου ταξινομούνται στον τύπο αποβλήτων SN 31438 24 «Γύψος» με τις προδιαγραφές «Κονίαμα θεικού ασβεστίου (ανυδριτικό κονίαμα)».

(4) Ο πελάτης και ο εργολάβος είναι υπεύθυνοι για τον διαχωρισμό και την ξηρή αποθήκευση των αποβλήτων. Ο πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή των χώρων και των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για αυτό.

Επιτρεπόμενα υλικά εισροής για ανακυκλωμένο γύψο

Άρθρο 5. Ο ανακυκλωμένος γύψος για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος μπορεί να λαμβάνεται μόνο από απόβλητα που απαριθμούνται στο **παράρτημα 1**. Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η επιμόλυνση από τις ακόλουθες ουσίες ή απόβλητα:

1. Αμιάντος
2. Τεχνητές ορυκτές ίνες
3. Πλακίδια και κόλλες πλακιδίων
4. Γύψος

5. Τσιμεντόγυψος
6. Ασβεστοπυριτικό τούβλο
7. Αεροσκυρόδεμα
8. Τούβλα
9. Ρευστοκονιάματα
10. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. καλώδια, σωλήνες)
11. Μόνωση, θερμομόνωση (συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών πλακών)
12. Μεμβράνες, πλαστικές ύλες και άλλα πλαστικά μέρη
13. Ξύλο και ξυλοβάμβακας (π.χ. ελαφριές πλάκες)
14. Καλαμιές και ψάθες (συμπεριλαμβανομένης της γυψοσανίδας)
15. Οργανική ύλη:
16. Άλλα απόβλητα (π.χ. δοχεία, υπολείμματα σνακ, κενοί περιέκτες, προστατευτικός εξοπλισμός, ογκώδη απόβλητα)

Τα απόβλητα με γνωστή ή υποπτευόμενη ρύπανση, η οποία δεν είναι δυνατό να απομακρυνθεί κατά τη μεταγενέστερη επεξεργασία (π.χ. λόγω ατυχημάτων ή συμβάντων), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ανακυκλωμένου γύψου.

Κατάσταση αποχαρκτηρισμού του ανακυκλωμένου γύψου

Άρθρο 6. (1) Ο ανακυκλωμένος γύψος πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο **παράρτημα 1** και χάνει το καθεστώς του ως απόβλητου για την προβλεπόμενη χρήση μέσω δήλωσης, η οποία βασίζεται στη διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων αξιολόγησης από την αρχική ανάλυση στον Ομοσπονδιακό Υπουργό Κλιματικής Δράσης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κινητικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης συμμόρφωσης με την απαγόρευση ανάμειξης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του AWG 2002. Η κατάσταση αποχαρκτηρισμού των αποβλήτων πρέπει να τεκμηριώνεται στα αρχεία σύμφωνα με το διάταγμα για τους ετήσιους ισολογισμούς αποβλήτων (AbfallbilanzV), BGBl. II αριθ. 497/2008, όπως τροποποιήθηκε, υπό μορφή εγγραφής στο απόθεμα προϊόντος. Τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολόγησης από την αρχική ανάλυση πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά – μέσω του μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 22 του AWG 2002 εφόσον αυτό έχει συσταθεί.

(2) Απόβλητα ανακυκλωμένου γύψου που πληρούν τις απαιτήσεις **παράρτημα 1** και για τα οποία ο αποχαρκτηρισμός αποβλήτων πρέπει να δηλώνεται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, αποδίδεται στον τύπο αποβλήτων SN 31443 «Απόβλητα γύψου, εγγυημένη ποιότητα».

(3) Ο ανακυκλωμένος γύψος και τα προϊόντα που παράγονται από αυτόν πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα, ιδίως με τις απαιτήσεις (κατασκευαστικής) τεχνικής και χημικής νομοθεσίας (REACH) σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία.

(4) Ο ανακυκλωμένος γύψος για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παραγωγή γυψοσανίδων στον κατασκευαστικό τομέα (προβλεπόμενη χρήση).

(5) Ο κατασκευαστής ανακυκλωμένου γύψου πρέπει να το επισημαίνει με σαφήνεια. Η επισήμανση πρέπει να βασίζεται στις τελευταίες τεχνολογικές (κατασκευαστικές) τεχνικές ιδιότητες, όπως τα κύρια συστατικά στοιχεία, το μέγεθος των κόκκων, η υγρασία) και να περιλαμβάνει την ονομασία «ανακυκλωμένος γύψος», καθώς και την απόδοση της αντίστοιχης προβλεπόμενης χρήσης.

(6) Ο κατασκευαστής ανακυκλωμένου γύψου πρέπει να αποστέλλει στον Ομοσπονδιακό Υπουργό Κλιματικής Δράσης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κινητικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, έως το τέλος της 15ης Μαρτίου κάθε έτους, κατάλογο των αγοραστών του ανακυκλωμένου γύψου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ηλεκτρονικά – μέσω του μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 22 του AWG 2002 εφόσον αυτό έχει συσταθεί.

(7) Ο κατασκευαστής ανακυκλωμένου γύψου υποβάλλει στον αγοραστή τη δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το **παράρτημα 2** ή την καθιστά διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή.

(8) Ο κατασκευαστής του ανακυκλωμένου γύψου πρέπει να τηρεί συνεχώς αρχεία των αγοραστών του παραδοθέντος ανακυκλωμένου γύψου (όνομα, διεύθυνση, ποσότητα, ημερομηνία) και να τα διατηρεί για επτά έτη.

(9) Τα αποδεικτικά στοιχεία και τα αρχεία αξιολόγησης πρέπει να υποβάλλονται στον Ομοσπονδιακό Υπουργό Κλιματικής Δράσης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κινητικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας κατόπιν αιτήματος. Τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολόγησης που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 22 του AWG 2002 πρέπει να φυλάσσονται για τουλάχιστον επτά έτη μετά τη λήξη τους.

(10) Τα μη ανακυκλώσιμα υπολείμματα που παράγονται κατά την παραγωγή ανακυκλωμένου γύψου, πρέπει να απορρίπτονται δεόντως.

Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικών προδιαγραφών και εφαρμογών

Άρθρο 7. Για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες χρησιμοποιούνται οι προδιαγραφές που δημοσιεύονται από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Προστασίας του Κλίματος, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κινητικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Πύλη EDM (edm.gv.at) και οι εφαρμογές που δημιουργούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω του μητρώου. Η χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής είναι υποχρεωτική ένα μήνα μετά την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση σε κανονική λειτουργία παρέχονται στην πύλη EDM (edm.gv.at).

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 8. (1) Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της δημοσίευσής του, εκτός εάν η παράγραφος 2 ορίζει διαφορετικά.

(2) Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα 1 σημείο 4, μπορούν να διενεργούνται αναλύσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 από εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους ειδικούς ή ειδικευμένα ιδρύματα που δεν είναι διαπιστευμένοι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης εν προκειμένω.

Παράρτημα 1

Απαιτήσεις ποιότητας ανακυκλωμένου γύψου

1. Τύποι αποβλήτων που επιτρέπονται για την παραγωγή ανακυκλωμένου γύψου

Για την παραγωγή ανακυκλωμένου γύψου σύμφωνα με το διάταγμα περί καταλόγου αποβλήτων 2020, BGBI. II αριθ. 409/2020, όπως τροποποιήθηκε, επιτρέπονται οι ακόλουθοι τύποι αποβλήτων:

SN	g/gn	Χαρακτηρισμός αποβλήτων
31438 ^{1) 2) 3)}		Γύψος
¹⁾ Χωρίς γύψο που περιέχει αμίαντο, η περιεκτικότητα του οποίου υπερβαίνει τις απαιτήσεις ανακυκλωμένου γύψου		
²⁾ Χωρίς υλικό εκσκαφής σηράγγων		
³⁾ Χωρίς υπολείμματα κονιάματος θειικού ασβεστίου		

2. Απαιτήσεις για την παραγωγή ανακυκλωμένου γύψου

Ο κατασκευαστής ανακυκλωμένου γύψου διασφαλίζει, μέσω επιθεώρησης κατά την παραλαβή, ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον τα απόβλητα που καλύπτονται από την έγκριση της μονάδας επεξεργασίας και είναι κατάλληλα για την παραγωγή ανακυκλωμένου γύψου. Ειδικότερα, τα απόβλητα πρέπει να ελέγχονται για ρύπανση που δεν επιτρέπεται βάσει της παραγράφου 5. Κατά την αποδοχή των αποβλήτων, ο κατασκευαστής πρέπει να προσδιορίζει τη μάζα του τύπου αποβλήτων SN 31438. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, οπτικό έλεγχο, επαλήθευση των σχετικών εγγράφων και δειγματοληπτικούς ελέγχους ταυτότητας. Οι έλεγχοι ταυτότητας διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά ανά 5 000 τόνους αποβλήτων.

Οποιαδήποτε εναπομένονσα ρύπανση σύμφωνα με την παράγραφο 5 διαχωρίζεται ως μέρος της ανακύκλωσης.

3. Απαιτήσεις ανακυκλωμένου γύψου

Πίνακας 1: Τεχνικές παράμετροι και οριακές τιμές για τον ανακυκλωμένο γύψο

Παράμετροι	Μονάδα	Οριακή τιμή
Υγρασία	M%	10
CaSO ₄ x 2H ₂ O	M%	τουλάχιστον 80
TOC	M%	2,0
Οσμή		Ουδέτερο
MgO (υδατοδιαλυτό)	M%	0,10
Na ₂ O (υδατοδιαλυτό)	M%	0,04
K ₂ O (υδατοδιαλυτό)	M%	0,06
Χλωρίδιο	M%	0,02
τιμή pH		5 έως 9

Πίνακας 2: Περιβαλλοντικές παράμετροι και οριακές τιμές για τον ανακυκλωμένο γύψο

Παράμετροι	Μονάδα	Οριακή τιμή
Συνολική περιεκτικότητα		
As	mg/kg DM	5,1
BA %	mg/kg DM	58
Sb	mg/kg DM	10
Be	mg/kg DM	3,0
Pb	mg/kg DM	84
Cd	mg/kg DM	2,4
Cr	mg/kg DM	30
Co	mg/kg DM	8,0
Cu	mg/kg DM	32
Mn	mg/kg DM	76
Mo	mg/kg DM	10
Ni	mg/kg DM	40
Hg	mg/kg DM	1,4
SE	mg/kg DM	92

Sn	mg/kg DM	6,0
Te	mg/kg DM	4,0
TL	mg/kg DM	6,0
V	mg/kg DM	30
Zn	mg/kg DM	94
Σύνολο 16 PAH	mg/kg DM	0,20
PCDD/PCDF ¹⁾	ng TE/kg DM	1,0
Αμίαντος	M%	0,008
Ραδιενέργεια σύμφωνα με το RP 112 (δείκτης)		0,5
¹⁾ Ισοδύναμα τοξικότητας (TE) σύμφωνα με το διάταγμα αποτέφρωσης αποβλήτων 2023, BGBl. II αριθ. Xx/xxx		

4. Διαχείριση ποιότητας για ανακυκλωμένο γύψο

Κάθε ανακυκλωμένος γύψος υποβάλλεται σε δειγματοληψία και ανάλυση ως εξής:

Ο προγραμματισμός της δειγματοληψίας της προετοιμασίας των δειγμάτων και της ανάλυσης πρέπει να πραγματοποιείται από εξωτερικό εξουσιοδοτημένο ειδικό ή εξειδικευμένο ινστιτούτο και οι αναλύσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων πρέπει να διενεργούνται από διαπιστευμένο για τον σκοπό αυτό οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Για την αρχική ανάλυση, δύο κατάλληλα δείγματα σύμφωνα με την ÖNORM S 2127 «Βασικός χαρακτηρισμός σωρών αποβλήτων ή στερεών αποβλήτων από εμπορευματοκιβώτια και οχήματα μεταφοράς», έκδοση 1ης Νοεμβρίου 2011, πρέπει να παράγονται από την πρώτη παρτίδα (τουλάχιστον 200 τόνοι) και να αναλύονται χωριστά το ένα από το άλλο. Οι ακόλουθες παράμετροι προσδιορίζονται στο πλαίσιο της αρχικής ανάλυσης: Τεχνικές παράμετροι, περιβαλλοντικές παράμετροι (συνολικό περιεχόμενο)). Η αρχική ανάλυση διενεργείται τουλάχιστον ανά διετία.

Για την ανάλυση παρακολούθησης, πρέπει να παράγονται τουλάχιστον δύο κατάλληλα δείγματα ανά τρίμηνο από οποιαδήποτε παρτίδα (τουλάχιστον 200 τόνοι) και να αναλύονται χωριστά, με προσδιορισμό των ακόλουθων παραμέτρων: Τεχνικές παράμετροι, περιβαλλοντικές παράμετροι (συνολικό περιεχόμενο). Η ανάλυση παρακολούθησης διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

Από όλα τα εργαστηριακά δείγματα, τα διατηρούμενα δείγματα πρέπει να παράγονται και να διατηρούνται για τουλάχιστον ένα έτος.

Όσον αφορά τις μεθόδους αποσύνθεσης και προσδιορισμού για τις χημικές-αναλυτικές δοκιμές, οι διατάξεις του κεφαλαίου 5 του μέρους 1 του παραρτήματος 4 του διατάγματος υγειονομικής ταφής του 2008 (DVO 2008), BGBl. II αριθ. 39/2008, όπως τροποποιήθηκε. Οι παράμετροι που δεν προσδιορίζονται πρέπει να προσδιορίζονται με τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης πρέπει να τεκμηριώνονται σε έγγραφο αξιολόγησης. Το αποδεικτικό αξιολόγησης πρέπει να συντάσσεται από εξωτερικό εξουσιοδοτημένο ειδικό ή ειδικευμένο ινστιτούτο και να περιέχει τα ακόλουθα:

- α) το μοναδικό αναγνωριστικό·
- β) την αναφορά σε προηγούμενες αξιολογήσεις·
- γ) όνομα, διεύθυνση και GLN του εξωτερικού εξουσιοδοτημένου προσώπου ή οργανισμού·
- δ) ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδα και υπογραφή·
- ε) όνομα, διεύθυνση και GLN του κατασκευαστή του ανακυκλωμένου γύψου·
- στ) βασικές πληροφορίες για τον ανακυκλωμένο γύψο:
 - θ) τύπος απορριμμάτων γύψου, του οποίου η κατάσταση αποβλήτων λήγει: τύπος αποβλήτων SN 31443 «Απορρίμματα γύψου, με διασφάλιση ποιότητας»·
 - ii) παραγωγός πρωτογενών αποβλήτων των αποβλήτων γύψου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ανακυκλωμένου γύψου και της τοποθεσίας του· εάν τα απόβλητα γύψου έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο δημοτικής συλλογής, πρέπει να προσδιορίζεται μόνον ο δήμος·
 - iii) φωτογραφία(-ες) του ανακυκλωμένου γύψου·
 - iv) εκτιμώμενη ετήσια μάζα σε τόνους·
- ζ) Πρωτόκολλο δειγματοληψίας

- η) τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους παρασκευής, χώνευσης και προσδιορισμού του δείγματος·
- θ) έκθεση δοκιμής με όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα·
- ι) δήλωση ότι τηρείται η απαγόρευση ανάμειξης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του AWG 2002· και
- ια) προβλεπόμενη χρήση και προβλεπόμενοι αγοραστές.

Τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολόγησης για την αρχική ανάλυση ισχύουν για δύο έτη κατ' ανώτατο όριο. Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολόγησης για την ανάλυση παρακολούθησης ισχύουν έως την επόμενη ανάλυση παρακολούθησης, για μέγιστο διάστημα έξι μηνών.

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στη διαδικασία ανακύκλωσης του ανακυκλωμένου γύψου, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ποιότητά του, πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα αρχική ανάλυση.

Ο κατασκευαστής ανακυκλωμένου γύψου πρέπει να καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ÖNORM EN ISO 9001 «Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – απαιτήσεις», έκδοση 15ης Νοεμβρίου 2015 ή σύμφωνα με το ÖNORM EN ISO 14001 «Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης», έκδοση 15ης Νοεμβρίου 2015. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος τεκμηριώνεται ως μέρος αυτού του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Παράρτημα 2

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης
1) Όχι
2) Όνομα εκδότη:
Διεύθυνση εκδότη:
3) Αντικείμενο της δήλωσης:
4) Το προϊόν που περιγράφεται ανωτέρω πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα ακόλουθα έγγραφα: Άρθρο 6 και παράρτημα 1 του διατάγματος περί ανακυκλωμένου γύψου, BGBl. II αριθ. xx/xxx
5) Πρόσθετες πληροφορίες: - Αναγνωριστικός κωδικός των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων αξιολόγησης: - Εγκυρότητα των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων αξιολόγησης: - Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον ακόλουθο εξουσιοδοτημένο ειδικό ή ειδικευμένο οργανισμό: - Προβλεπόμενη χρήση:
6) Υπογεγραμμένη για και εξ ονόματος:
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)
(Ονοματεπώνυμο, θέση) (Υπογραφή ή ισοδύναμο, με έγκριση από τον εκδότη)