

## **Abbozz ta' emenda għar-Regolament tal-2016 dwar it-Teknoloġija tal-Konkrit**

Iż-židiet li ġejjin għall-paragrafi A2.1, B1.2.2, B1.2.3, B2.2.5.1, B7.7.6 qiegħdin isiru fit-test tar-Regolament dwar it-Teknoloġija tal-Konkrit (Il-Gazzetta tal-Gvern, 1561B'/2-6-2016) kif ġej:

1. Fil-paragrafu A2.1 REFERENZI REGOLATORJI, dak li huwa miżjud huwa "ELOT EN 197-5 Siment - Parti 5: Siment kompost CEM II/C-M u siment kompost CEM VI ta' Portland"
2. Il-paragrafu B1.2.2 huwa emendat kif ġej:  
**B1.2.2** Barra minn hekk, l-użu tas-siment kompost CEM II/C-M ta' Portland li jissodisfa r-rekwiziti tal-istandard ELOT EN 197-5 u li għaliex ikun inħareġ certifikat ta' konformità minn korp taċ-ċertifikazzjoni, akkreditat b'mod spċificu, kif ukoll innotifikat għall-istandard ELOT EN 197-1, jista' jintuża għall-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità skont l-istandardi ELOT EN 197-5 u ELOT EN 197-2. Dan iċ-ċertifikat u l-iskeda tad-data tal-materjal se jiġu pprovduti.
3. Jiżdied paragrafu ġdid B1.2.3  
**B1.2.3** Meta dan ir-Regolament jirreferi għat-“tip ta’ siment”, dan ifisser il-“prodotti tas-siment” fit-Tabella 1 u fit-Tabella 2 tal-ELOT EN 197-1 u l-“prodott tas-siment” għas-siment kompost CEM II/C-M f’Portland tat-Tabella 1 tal-ELOT EN 197-5.
4. Il-paragrafu B2.2.5.1 huwa strutturat kif ġej:  
**B2.2.5.1** Il-konkrit huwa kklassifikat skont l-ambjent li jinsab fih u din il-klassifikazzjoni tidher fit-Tabella ΠΒ2-1 tal-Anness ΠΒ2. Fit-Tabella B2-7 huma pprovduti valuri ta’ limitu għall-elementi ta’ kompożizzjoni tal-konkrit għal kull kategorija ta’ esponenti. Il-valuri ta’ limitu huma relatati mas-siment (it-tip u l-klassi tas-sodezza) li jikkonforma mal-ELOT EN 197-1 u ELOT EN 197-5 (tat-tip CEM II/C-M) u mal-aggregati bi granulat massimu ta’ 31.5 mm. Għall-aggregati bi granulat massimu ta’ 63 mm, l-ammont minimu ta’ siment għandu jitnaqqas b’20 kg, għal granulat massimu ta’ 16 mm dan għandu jiżdied b’20 kg u għal granulat massimu ta’ 8 mm dan għandu jiżdied b’40 kg.
5. Il-paragrafu B7.7.6 huwa strutturat kif ġej:  
**B7.7.6** Meta l-preżenza ta’ sulfati ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) twassal għal kategoriji XA2 u XA3, ikun meħtieġ li jintuża siment rezistenti għas-sulfat skont l-istandard ELOT EN 197-1. Jekk l-inklużjoni fil-kategoriji XA2 u XA3 tkun dovuta għall-fatturi l-oħra msemmija fit-Tabella ΠΒ2-2 tal-Anness ΠΒ2, l-użu tat-tipi l-oħra tas-siment tal-istandard ELOT EN 197-1, għajr it-tipi CEM II/B-L u CEM II/B-II, kif ukoll l-użu tat-tip tas-siment CEM II/C-M tal-istandard ELOT EN 197-5, huwa permess.