

Dréacht den 5ú Leasú ar an nGnímh um an nCóras um Chosaint
Sonraí agus Príobháideacht a Leathnú, xx xx 2026

BONN MEASÚNAITHE

Treoirlíne mheasúnaithe le haghaidh cruain agus ábhair cheirmeacha a bhíonn i dteagmháil le huisce óil (Treoirlíne maidir le Measúnú Cruan agus Ceirmice)^{1,2}

¹ Ar tugadh fógra i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17/9/2015, lch 1).

² Fógra tugtha faoi 2026/0xxx/DE

Athruithe

Déanfar na leasuithe seo a leanas:

I. I dTábla 1 faoi Phointe 6.1.1, méadaítear an t-uasmhéid ocsaíd antamóin ó 1 go 2%:

Substaint	Cion mar %	
	Íosmhéid	Uasmhéid
Sb ₂ O ₃	0	2

II. I bPointe 6.1.1 faoi Thábla 1, tugtar ocsaíd vanaidiam isteach den chéad uair:

Substaint	Cion mar %	
	Íosmhéid	Uasmhéid
V ₂ O ₅	0	0,2

III. Cuirtear Pointe 6.3.3 nua isteach faoi Phointe 6.3:

6.3.3 Cumhdaigh charbáide cróimiam

Is féidir ábhair mhiotail a bhratú le cairbíd chróimiam trí úsáid a bhaint as soic breosla ocsaigine ard-luais (HVOF). Is féidir an bratú a mheas mar bhratú ceirmeach. Caithfidh comhdhéanamh an bhrataithe a bheith i gcomhréir le Tábla 10 agus ní féidir é a chlúdach ach amháin trí mhodhanna HVOF. Ní mór na táirgí nó na comhpháirteanna a thástáil i gcomhréir le Caibidil 8.

Tábla 10: Liosta dearfach de chomhábhair fhéideartha i mbratuithe cairbíd cróimiam

Substaint	Cion mar %		Substaint	Cion mar %	
	Íosmhéid	Uasmhéid		Íosmhéid	Uasmhéid
CrC	75	83	Fe	0	1,0
Ni	17,5	21	WC	0	0,3

“

IV. Cuirtear alt nua leis ag deireadh Phointe 7.2:

Ní fhéadfaidh ach na comhábhair atá liostaithe i dTábla 10 a bheith i bratuithe cróimiam-charbáide. Tá an t-inneachar sonraithe éigeantach ach féadfar é a mhodhnú arna iarraidh sin. Ní cheadaítear luaidhe agus caidmiam a bheith ann mar shubstaintí cúnta ach i gcainníochtaí beaga atá dosheachanta go teicniúil agus sa chás nár cuireadh isteach d'aon ghnó iad. Ní mór gach ceann de chion luaidhe agus de chion caidmiam a bheith níos lú ná 0.02% (m/m) agus a shloinneadh sa chomhdhéanamh.

V. Cuirtear Pointe 8.2.7 nua isteach faoi Phointe 8.2:

8.2.7 Cumhdaigh charbáide cróimiam

Ní mór anailís a dhéanamh ar chomhdhéanamh na comhpháirte nó an tsampla. Is é cuspóir an athbhreithnithe ar an gcomhdhéanamh ná:

1. a fhíorú go gcomhlíonann comhdhéanamh an sciath an liosta dearfach ábhartha (féach Tábla 10),
2. na heilimintí a bhfuil measúnú le déanamh orthu san uisce ascnaimh a shainiú; agus
3. chun an táirge a aithint.

VI. I bPointe 8.3.4, cuirtear mír nua isteach:

Cumhdaigh charbáide cróimiam

Cinnfear eilimintí den bhrataithe le critéar i gcomhréir le Tábla 11. Ba cheart cion luaidhe agus caidmiam na gcainníochtaí uisce ascnaimh a bhfuil anailís á déanamh orthu a chinneadh freisin. Déanfar an anailís trí mhodh tomhais iomchuí, e.g. ICP-MS i gcomhréir le DIN EN ISO 17294-1.

VII. Is é an toradh a bhíonn ar Thábla 10 nua a chur isteach go n-aistrítear uimhriú na dtáblaí ina dhiaidh sin.