

BAZA DE EVALUARE

Baza de evaluare pentru materialele din metal care intră în contact cu apa potabilă^{1,2}

¹ Notificat în temeiul Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

² Notificat cu numărul 2026/xxx/D

Amendamente

Se aduc următoarele modificări:

I. În anexă, în secțiunea 2.8, materialul CW731R-DW (CuZn39Sn1P) este adăugat ca o nouă subsecțiune 2.8.3.3:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Denumire	Grupă de produse
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B-D

* restricții suplimentare privind compoziția (a se vedea mai jos) în comparație cu compoziția standardizată la nivel european a CW731R

Elemente constitutive ale aliajului [% (m/m)]:

Cu	Zn	Sn	P
59,0 %-61,5 %	Restul	0,3 %-1,0 %	0,05 %-0,1 %

Elemente de însoțire inevitabile [% (m/m)]:

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0,05 %	≤ 0,2 %	≤ 0,03 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

II. În anexă, în secțiunea 2.20, materialul CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) este adăugat ca o nouă subsecțiune 2.20.3.2:

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Denumire	Grupă de produse
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B-D

Elemente constitutive ale aliajului [% (m/m)]:

Cu	Zn	Si	Sn	P
65,0 %-67,0 %	Restul	0,50 %-0,75 %	0,15 %-0,35 %	0,10 %-0,25 %

Elemente de însoțire inevitabile [% (m/m)]:

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %