

## Dréachtleasú ar an Rialachán maidir le Teicneolaíocht Choincréite 2016

Déantar na breiseanna seo a leanas le hait A2.1, B1.2.2, B1.2.3, B2.2.5.1, B7.7.6 i dtéacs an Rialacháin maidir le Teicneolaíocht Choincréite (Iris an Rialtais, 1561B'/2-6-2016) mar a leanas:

1. In alt A2.1 TAGAIRTÍ RÉAMHCHÚRAIMÍ, is é an méid atá curtha leis ná ELOT EN 197-5 Stroighin - Cuid 5: Stroighin chomhchodach Portland CEM II/C-M agus stroighin chomhchodach CEM VI"
2. Leasaítear alt B1.2.2 mar a leanas:  
**B1.2.2** Ina theannta sin, féadfar úsáid a bhaint as stroighin CEM II/C-M Portland-Composite a chomhlíonann ceanglais chaighdeán ELOT EN 197-5 agus ar eisigh comhlacht deimhniúcháin deimhniú comhréireachta ina leith, ar comhlacht é a creidiúnaíodh go sonrach dó, agus ar tugadh fógra ina leith le haghaidh chaighdeán ELOT EN 197-1, le haghaidh an nós imeachta um measúnú comhréireachta de réir chaighdeán ELOT EN 197-5 agus ELOT EN 197-2. Cuirfear an deimhniú seo agus an bhileog sonraí ábhartha ar fáil.
3. Cuirtear alt nua B1.2.3 leis  
**B1.2.3** I gcás ina ndéantar tagairt sa Rialachán seo do 'cineál stroighne', ciallaíonn sé na 'táirgí stroighne' i dTábla 1 agus i dTábla 2 de ELOT EN 197-1 agus an 'táirge stroighne' stroighin Portland-Composite CEM II/C-M i dTábla 1 de ELOT EN 197-5.
4. Déantar alt B2.2.5.1 a struchtúru mar a leanas:  
**B2.2.5.1** Aicmítear coincreít de réir na timpeallachta ina bhfuil sí lonnaithe agus taispeántar an t-aicmiú sin i dTábla ПВ2-1 d'larscríbhinn ПВ2. I dTábla B2-7 soláthraítear teorainnluachanna maidir le heilimintí de chomhdhéanamh coincreíte le haghaidh gach catagóire risíochta.  
Baineann na teorainnluachanna le stroighin (aicme cineáil agus nirt) a chomhlíonann ELOT EN 197-1 agus ELOT EN 197-5 (cineál CEM II/C-M) agus comhiomláin le grán uasta 31.5 mm. Maidir le comhiomláin a bhfuil grán uasta 63 mm acu, déanfar an t-íosmhéid stroighne a laghdú 20 kg, i gcás gráin uasta 16 mm méadófar é 20 kg agus i gcás gráin uasta 8 mm méadófar é 40 kg.
5. Déantar alt B7.7.6 a struchtúru mar a leanas:  
**B7.7.6** Nuair a bhíonn sulfáití ann ( $SO_4^{2-}$ ) as a dtagann catagóirí XA2 agus XA3, ansin is gá stroighin atá frithsheasmhach in aghaidh sulfáite a úsáid de réir chaighdeán ELOT EN 197-1. Más iad na fachtóirí eile a luaitear i dTábla ПВ2-2 d'larscríbhinn ПВ22 is cúis leis an áireamh i gcatagóirí XA2 agus XA3, ansin ceadaítear úsáid na gcineálacha stroighne eile de chaighdeán ELOT EN 197-1, cé is moite de chineálacha CEM II/B-L agus CEM II/B-LL, chomh maith le húsáid an chineáil stroighne CEM II/C-M de chaighdeán ELOT EN 197-5.