

ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βάση αξιολόγησης για μεταλλικά υλικά που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό^{1,2}

¹ Κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

² Κοινοποιήθηκε με τον αριθμό 2026/xxx/D

Τροποποιήσεις

Πραγματοποιούνται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

I. Στο σημείο 2.8 του παραρτήματος προστίθεται το υλικό CW731R-DW (CuZn39Sn1P) ως νέο σημείο 2.8.3.3:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Ονομασία	Ομάδα προϊόντων
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B - D

* περαιτέρω περιορισμοί στη σύνθεση (βλ. παρακάτω) σε σύγκριση με την τυποποιημένη ευρωπαϊκή σύνθεση του CW731R

Συστατικά στοιχεία κράματος [% (m/m)]:

Cu	Zn	Sn	P
59,0 % - 61,5 %	Υπόλοιπο	0,3 % - 1,0 %	0,05 % - 0,1 %

Αναπόφευκτες προσμείξεις [% (m/m)]:

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0,05 %	≤ 0,2 %	≤ 0,03 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

II. Στο σημείο 2.20 του παραρτήματος προστίθεται το υλικό CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) ως νέο σημείο 2.20.3.2:

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Ονομασία	Ομάδα προϊόντων
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B - D

Συστατικά στοιχεία κράματος [% (m/m)]:

Cu	Zn	Si	Sn	P
65,0 % - 67,0 %	Υπόλοιπο	0,50 % - 0,75 %	0,15 % - 0,35 %	0,10 % - 0,25 %

Αναπόφευκτες προσμείξεις [% (m/m)]:

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %