

Projekts grozījumiem 2016. gada Betona tehnoloģiju noteikumos

Betona tehnoloģiju noteikumu A2.1, B1.2.2., B1.2.3., B2.2.5.1., B7.7.6. punktā veic tālāk minētos papildinājumus (Valdības vēstnesis, 1561'/2-6-2016).

1. Noteikumu A2.1. punktā "NORMATĪVĀS ATSAUCES": pievieno šādu tekstu:
"ELOT EN 197-5 Cements — 5. daļa: Kompozīts portlandcements CEM II/C-M un CEM VI kompozītcements".
2. Noteikumu B1.2.2. punktu groza uz izsaka šādi:
"**B1.2.2.** Turklāt atbilstības novērtēšanas procedūrai saskaņā ar ELOT EN 197-5 un ELOT EN 197-2 standartiem var izmantot kompozīta portlandcementu CEM II/C-M, kas atbilst ELOT EN 197-5 standarta prasībām, kura atbilstības sertifikātu ir izsniegusi īpaši akreditēta sertifikācijas iestāde un kas ir paziņots attiecībā uz ELOT EN 197-1 standartu. Šis sertifikāts un materiālu datu lapa tiek iesniegti."
3. Noteikumiem pievieno šādu jaunu B1.2.3. punktu:
"**B1.2.3.** Ja šajos noteikumos minēts "cementa veids", tas nozīmē "cementa produkts" ELOT EN 197-1 1. un 2. tabulā un "cementa produkts" kompozīta portlandcements CEM II/C-M saskaņā ar ELOT EN 197-5 1. tabulu."
4. Noteikumu B2.2.5.1. punktu izsaka šādi:
"**B2.2.5.1.** Betonu klasificē pēc vides, kurā tas atrodas, un šī klasifikācija ir parādīta ПБ2 pielikuma ПБ2-1. tabulā. B2-7. tabulā ir norādītas betona sastāva elementu robežvērtības katrai riska ietekmes kategorijai.
Robežvērtības attiecas uz cementu (tips un stipruma klase), kas atbilst ELOT EN 197-1 un ELOT EN 197-5 (CEM II/C-M tips), un minerālmateriāliem, kuru grauda maksimālais izmērs ir 31,5 mm. Attiecībā uz minerālmateriāliem, kuru grauda izmērs nepārsniedz 63 mm, cementa minimālo daudzumu samazina par 20 kg, ja grauda izmērs nepārsniedz 16 mm, to palielina par 20 kg, un ja grauda izmērs nepārsniedz 8 mm, to palielina par 40 kg."
5. Noteikumu B7.7.6. punktu izsaka šādi:
"**B7.7.6** Ja sulfātu (SO_4)²⁻) klātbūtnes dēļ veidojas XA2 un XA3 kategorija, tad jāizmanto sulfāzturīgs cements saskaņā ar ELOT EN 197-1 standartu. Ja iekļaušana XA2 un XA3 kategorijā ir saistīta ar citiem faktoriem, kas minēti ПБ2 pielikuma ПБ2-2. tabulā, ir atļauts izmantot citus ELOT EN 197-1 standarta cementa veidus, izņemot CEM II/B-L un CEM II/B-LL veidus, kā arī izmantot ELOT EN 197-5 standarta cementa tipu CEM II/C-M."