

PROJETO da 9.ª alteração da versão revista de xx.xx.2026

BASE DE AVALIAÇÃO

Base de avaliação para materiais metálicos em contacto com água potável^{1,2}

¹ Objeto de notificação em conformidade com a Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 2015, relativa a um procedimento de informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação (JO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

² Notificação n.º 2026/xxx/D.

Alterações

São introduzidas as seguintes alterações:

I. No anexo, ponto 2.8, o material CW731R-DW (CuZn39Sn1P) é aditado como novo ponto 2.8.3.3:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Designação	Grupo de produto
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B - D

* Outras restrições de composição (ver abaixo), em comparação com a composição europeia normalizada de CW731R

Componentes da liga [% (m/m)]:

Cu	Zn	Sn	P
59,0 % - 61,5 %	Restante	0,3 % - 1,0 %	0,05 % - 0,1 %

Elementos acompanhantes inevitáveis [% (m/m)]:

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0,05 %	≤ 0,2 %	≤ 0,03 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

II. No anexo, ponto 2.20, o material CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) é aditado como novo ponto 2.20.3.2:

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Designação	Grupo de produto
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B - D

Componentes da liga [% (m/m)]:

Cu	Zn	Si	Sn	P
65,0 % - 67,0 %	Restante	0,50 % - 0,75 %	0,15 % - 0,35 %	0,10 % - 0,25 %

Elementos acompanhantes inevitáveis [% (m/m)]:

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %