

OSNUTEK devete spremembe k revidirani različici z dne [...] 2026

OSNOVA ZA OCENO

Osnova za ocenjevanje kovinskih materialov, ki so v stiku s pitno vodo^{1,2}

Osnutek

¹ Priglašeno v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

² Priglašeno pod št. 2026/[...]/D

Spremembe

Spremeni se naslednje:

I. V prilogi, v oddelku 2.8, je material CW731R-DW (CuZn39Sn1P) dodan kot nov pododdelek 2.8.3.3:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Oznaka	Skupina proizvodov
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B-D

* dodatne omejitve glede sestave (glej spodaj) v primerjavi s standardizirano evropsko sestavo CW731R.

Sestavine zlitine (% (m/m)):

Cu	Zn	Sn	P
59,0 %-61,5 %	Preostanek	0,3 %-1,0 %	0,05 %-0,1 %

Neizogibni spremljevalni elementi (% (m/m)):

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0,05 %	≤ 0,2 %	≤ 0,03 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

II. V prilogi, v oddelku 2.20, se material CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) doda kot nov pododdelek 2.20.3.2:

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Oznaka	Skupina proizvodov
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B-D

Sestavine zlitine (% (m/m)):

Cu	Zn	Si	Sn	P
65,0 %-67,0 %	Preostanek	0,50 %-0,75 %	0,15 %-0,35 %	0,10 %-0,25 %

Neizogibni spremljevalni elementi (% (m/m)):

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %