

## 2016. aasta betoonitehnoloogia määruse muutmise eelnõu

Betoonitehnoloogia määruse (Valitsuse ametlik väljaanne, 1561B'/2-6-2016) tekstis tehakse lõigetes A2.1, B1.2.2, B1.2.3, B2.2.5.1, B7.7.6 järgmised täiendused:

1. Lõikes A2.1 „REGULEERIVAD VIITED“ lisatakse:  
“ELOT EN 197-5 Tsement. Osa 5: Portland-komposiitsement CEM II/C-M ja komposiitsement CEM VI“
2. Lõiget B1.2.2 muudetakse järgmiselt:  
**B1.2.2** Lisaks võib Portland-komposiitsementi CEM II/C-M, mis vastab standardi ELOT EN 197-5 nõuetele ja mille kohta on spetsiaalselt akrediteeritud sertifitseerimisasutus välja andnud vastavussertifikaadi, ning millest on teavitatud ELOT EN 197-1 standardi kohaselt, kasutada vastavushindamismenetluse jaoks vastavalt standarditele ELOT EN 197-5 ja ELOT EN 197-2. Esitatakse see sertifikaat ja materjali andmeleht.
3. Lisatakse uus lõige B1.2.3  
**B1.2.3** Kui käesolevas määruses osutatakse tsemendi tüübile, tähendab see ELOT EN 197-1 tabelites 1 ja 2 esitatud tsemenditooted ning ELOT EN 197-5 tabelis 1 esitatud tsemenditoodet Portland-komposiitsement CEM II/C-M.
4. Lõige B2.2.5.1 on sõnastatud järgmiselt:  
**B2.2.5.1** Betoon klassifitseeritakse vastavalt keskkonnale, milles see asub, ning see klassifikatsioon on esitatud lisa ПВ2 tabelis ПВ2-1. Tabelis B2-7 on esitatud betooni koostise elementide piirväärtused iga kokkupuutekategooria kohta.  
Piirväärtused on seotud tsemendiga (tüübi ja tugevusklassiga), mis vastab standarditele ELOT EN 197-1 ja ELOT EN 197-5 (tüüp CEM II/C-M) ning kuni 31,5 mm terasuurusega täitematerjalidega. Täitematerjalide korral, mille tera suurus on kuni 63 mm, vähendatakse tsemendi miinimumkogust 20 kg võrra, maksimaalselt 16 mm tera suuruse korral 20 kg võrra ja maksimaalselt 8 mm tera suuruse korral 40 kg võrra.
5. Lõige B7.7.6 on sõnastatud järgmiselt:  
**B7.7.6** Kui sulfaatide sisaldus (SO<sub>4</sub>)<sup>2-</sup> toob kaasa kategooriad XA2 and XA3, on vaja kasutada sulfaadikindlat tsementi vastavalt standardile ELOT EN 197-1. Kui kategooriatesse XA2 ja XA3 kuulumine on tingitud muudest teguritest, mida on nimetatud lisa ПВ2 tabelis ПВ2-2, on lubatud kasutada muid ELOT EN 197-1 standardi tsemenditüüpe, välja arvatud CEM II/B-L ja CEM II/B-LL tüübid, ning ELOT EN 197-5 tsemenditüüp CEM II/C-M.