

NÁVRH 9. změny přepracovaného znění ze dne xx.xx.2026

ZÁKLAD PRO POSUZOVÁNÍ

Základ pro hodnocení kovových materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou^{1,2}

¹ Oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

² Oznámeno v rámci 2026/xxx/D

Změny

Provedou se následující změny:

I. V příloze v oddíle 2.8 se doplňuje materiál CW731R-DW (CuZn39Sn1P) jako nový pododdíl 2.8.3.3:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Označení	Skupina výrobků
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B – D

* další omezení složení (viz níže) ve srovnání se standardizovaným evropským složením CW731R

Složky slitiny (% (m/m)):

Cu	Zn	Sn	P
59,0 % – 61,5 %	Zbytek	0,3 % – 1,0 %	0,05 % – 0,1 %

Nevyhnutelné doprovodné prvky (% (m/m)):

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0,05 %	≤ 0,2 %	≤ 0,03 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

II. V příloze se v oddíle 2.20 doplňuje materiál CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) jako nový pododdíl 2.20.3.2:

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Označení	Skupina výrobků
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B – D

Složky slitiny (% (m/m)):

Cu	Zn	Si	Sn	P
65,0 % – 67,0 %	Zbytek	0,50 % – 0,75 %	0,15 % – 0,35 %	0,10 % – 0,25 %

Nevyhnutelné doprovodné prvky (% (m/m)):

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %