

PROJET de neuvième modification de la version révisée du xx.xx.2026

BASE D'ÉVALUATION

Base d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable^{1,2}

¹ Notifiée conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 établissant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17 septembre 2015, p. 1).

² Notifiée sous le numéro 2026/xxx/D

Modifications

Les modifications suivantes sont apportées :

I. À l'annexe, section 2.8, le matériau CW731R-DW (CuZn39Sn1P) est ajouté en tant que nouvelle sous-section 2.8.3.3 :

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Dénomination	Groupe de produit
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B - D

* autres restrictions à la composition (voir ci-dessous) par rapport à la composition européenne normalisée de CW731R

Composants de l'alliage [% (m/m)] :

Cu	Zn	Sn	P
59,0 % à 61,5 %	Reste	0,3 % à 1,0 %	0,05 % à 0,1 %

Impuretés associées aux matériaux [% (m/m)] :

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0,05 %	≤ 0,2 %	≤ 0,03 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

II. À l'annexe, section 2.20, le matériau CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) est ajouté en tant que nouvelle sous-section 2.20.3.2 :

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Dénomination	Groupe de produit
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B - D

Composants de l'alliage [% (m/m)] :

Cu	Zn	Si	Sn	P
de 65,0 à 67,0 %	Reste	de 0,50 à 0,75 %	de 0,15 % à 0,35 %	de 0,10 % à 0,25 %

Impuretés associées aux matériaux [% (m/m)] :

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %