

2026-xx-xx naujos redakcijos 9-ojo pakeitimo PROJEKTAS

VERTINIMO PAGRINDAS

Metaliųjų medžiagų, besiliečiančių su geriamuoju vandeniu, vertinimo pagrindas^{1,2}

Projektas

¹ Pranešta pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

² Pranešimas 2026/xxx/D

Pakeitimai

Daromi šie pakeitimai:

I. Priedo 2.8 skirsnyje pridedama medžiaga CW731R-DW (CuZn39Sn1P) kaip naujas 2.8.3.3 poskirsnis:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Bandymų	Gaminių grupė
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B-D

* papildomi sudėties apribojimai (žr. toliau), palyginti su standartizuota europine CW731R sudėtimi

Sudedamieji lydinio elementai (% (m/m)):

Cu	Zn	Sn	P
59,0 %-61,5 %	Likutis	0,3 %-1,0 %	0,05 %-0,1 %

Leidžiamosios priemaišos (% (m/m)):

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0,05 %	≤ 0,2 %	≤ 0,03 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

II. Priedo 2.20 skirsnyje pridedama medžiaga CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) kaip naujas 2.20.3.2 poskirsnis:

2.20.3.2. CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Bandymų	Gaminių grupė
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B-D

Sudedamieji lydinio elementai (% (m/m)):

Cu	Zn	Si	Sn	P
65,0 %-67,0 %	Likutis	0,50 %-0,75 %	0,15 %-0,35 %	0,10 %-0,25 %

Leidžiamosios priemaišos (% (m/m)):

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %