

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska

w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie homologacji typu złączy do rur PEX przeznaczonych do systemów wodociągowych budynków

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska
uchyla się sekcję 4 i załącznik 1 do rozporządzenia w sprawie homologacji typu złączy do rur PEX przeznaczonych do systemów wodociągowych budynków (5/19) oraz wprowadza się następujące *zmiany* w sekcji 3 i tabeli 2.3 załącznika 2:

Sekcja 3

Zaświadczanie zgodności

Homologacja typu potwierdza, że złącza rur do PEX spełniają zasadnicze wymagania techniczne określone w sekcji 33 ustawy o budownictwie (751/2023) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem [dzień] [miesiąc] 20xx r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 (32015L1535); Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1

Helsinki, [dzień] [miesiąc] 20[xx] r.

Minister... Imię Nazwisko

Funkcja, imię i nazwisko

Badanie typu złączy do rur PEX

Tabela 2.3. Właściwości złączy do rur z PEX oraz próbki przeznaczone do badań w ramach badań homologacyjnych, gdy złącza o różnych rozmiarach są wykonane z tego samego materiału, a połączenia końcowe mają tę samą budowę.

Właściwość	Próbki do badania, minimalna ilość
Wygląd	Wszystkie próbki
Rozmiar nominalny i wymiary	1 szt./rozmiar, wszystkie rozmiary
Złączki metalowe	
Skład materiału	1 szt., 1 rozmiar
Odporność na odcynkowanie	1 szt., 1 rozmiar
Korozja naprężeniowa	3 szt./rozmiar, 1 rozmiar
Złączki z tworzyw sztucznych	
Długotrwała wytrzymałość	1 oszacowanie / materiał
Odporność cieplna	1 próbka / materiał
Przejrzystość	1 próbka / minimalna grubość ścianki
Odporność ciśnieniowa	3 próbki / rozmiar / grupa złączy
Właściwości fizyczne i chemiczne	2 próbki dla każdej grupy wymiarów, 1 oszacowanie dla każdego materiału uszczelniającego
System rur	
Uszczelnienie w stanie nadciśnienia	3 próbki dla każdego wymiaru, 2 wymiary dla każdej grupy wymiarów
przy zginaniu	3 próbki dla każdego wymiaru, 2 wymiary dla każdej grupy wymiarów
w warunkach zmienności temperatury	2 próbki dla każdego wymiaru
w warunkach zmienności ciśnienia	3 próbki dla każdego wymiaru
w warunkach podciśnienia	3 próbki dla każdego wymiaru, 2 wymiary dla każdej grupy wymiarów
Odporność na naprężenia rozciągające	3 próbki dla każdego wymiaru