

Decretul Ministerului Mediului

de modificare a Decretului privind omologarea de tip a fittingurilor pentru țevi PE destinate sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din clădiri

În conformitate cu decizia Ministerului Mediului,
articolul 3 și anexa 1 din Decretul privind omologarea de tip a fittingurilor pentru țevi PE destinate sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din clădiri (2/20) se *abrogă*, iar articolul 2 și tabelul 2.1 din anexa 2 se *modifică* după cum urmează:

Articolul 2

Atestarea conformității

Omologarea de tip poate fi utilizată pentru a demonstra că fittingurile pentru țevi din PE îndeplinesc cerințele tehnice esențiale care li se aplică, prevăzute la articolul 33 din Legea privind construcțiile (751/2023) și în normele de aplicare ale acesteia.

Prezentul decret intră în vigoare la [data] [luna] 20xx.

Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului (32015L1535), JO L 241, 17.9.2015, p. 1.

Helsinki, la [data] [luna] 20[xx]

Ministrul ... Prenume Nume

Funcție, nume, prenume

Încercarea de tip a fittingurilor pentru țevi PE

Tabelul 2.1. Proprietățile care urmează să fie testate în încercările de tip ale fittingurilor țevelor PE și probele care urmează să fie testate, atunci când fittingurile țevelor PE cu dimensiuni diferite sunt echivalente din punctul de vedere al materialului și fittingurile țevelor PE sunt echivalente din punctul de vedere al structurii.

Caracteristică	Numărul minim de eșantioane care urmează să fie încercate
Aspect	Toate eșantioanele
Structură și dimensiuni	1 bucată/dimensiune, toate dimensiunile
Elemente metalice de cuplare	
Rezistența la dezincare	1 buc., 1 dimensiune
Compoziția materialului	1 buc., 1 dimensiune
Rezistența la coroziune	3 bucăți/dimensiune, 1 dimensiune
Racorduri din plastic	
Rezistența pe termen lung	1 estimare/material
Rezistența la căldură	1 eșantion/material
Transparență	1 eșantion/cea mai mică grosime a peretelui
Rezistența la presiune	3 eșantioane/dimensiune/grupă de dimensiune
Proprietăți fizice și chimice	2 eșantioane/grupă de dimensiune, 1 estimare/material de etanșare
Sistem de conducte PE	
Etanșare la suprapresiune	3 eșantioane/dimensiune, 2 dimensiuni/grupă de dimensiune
sub flexiune	3 eșantioane/dimensiune, 2 dimensiuni/grupă de dimensiune
sub presiune negativă	3 eșantioane/dimensiune, 2 dimensiuni/grupă de dimensiune
Rezistența la tracțiune	3 eșantioane/dimensiune
Forța de coeziune pentru montarea prizelor prin sudare cu arc electric	3 eșantioane
Forța de coeziune pentru montarea coturilor prin sudură cu arc electric	2 probe atunci când $DN/OD < 110$ 4 probe atunci când $110 \leq DN/OD$