

Udkast til den niende ændring af den reviderede udgave af xx.xx.2026

VURDERINGSGRUNDLAG

Vurderingsgrundlag for metalliske materialer i kontakt med drikkevand^{1,2}

¹ Notificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

² Notificeret under 2026/xxx/D

Ændringer

Følgende ændringer foretages:

I. I bilaget i afsnit 2.8 tilføjes materialet CW731R-DW (CuZn39Sn1P) som et nyt underafsnit 2.8.3.3:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Betegnelse	Produktgruppe
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B-D

* yderligere begrænsninger på sammensætningen (se nedenfor) sammenlignet med den standardiserede europæiske sammensætning af CC731R

Legeringsbestanddele (% (m/m)):

Cu	Zn	Sn	P
59.0 % - 61.5 %	Øvrige	0.3 % - 1.0 %	0.05 % - 0.1 %

Uundgåelige ledsagende elementer (% (m/m)):

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0,05 %	≤ 0,2 %	≤ 0,03 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

II. I bilaget i afsnit 2.20 tilføjes materialet CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) som et nyt underafsnit 2.20.3.2:

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Betegnelse	Produktgruppe
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B-D

Legeringsbestanddele (% (m/m)):

Cu	Zn	Si	Sn	P
65.0 % - 67.0 %	Øvrige	0.50 % - 0.75 %	0,15 %-0,35 %	0.10 % - 0.25 %

Uundgåelige ledsagende elementer (% (m/m)):

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %