

PROJEKT dziewiętej poprawki do wersji przekształconej z dnia xx.xx.2026 r.

PODSTAWA OCENY

Podstawa oceny materiałów metalowych przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną^{1,2}

¹ Notyfikowano zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych i zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241, 17.9.2015, s. 1).

² Notyfikowano pod numerem 2026/xxx/D

Zmiany

Wprowadza się następujące zmiany:

I. W pkt 2.8 załącznika dodaje się materiał CW731R-DW (CuZn39Sn1P) jako nowy punkt 2.8.3.3:

2.8.3.3 CW731R-DW (CuZn39Sn1P)

Oznaczenie	Grupa produktó w
CW731R-DW* (CuZn39Sn1P)	B – D

* dalsze ograniczenia dotyczące składu (zob. poniżej) w porównaniu ze znormalizowanym europejskim składem CW731R

Składniki stopu (% (m/m)):

Cu	Zn	Sn	P
59,0 % - 61,5 %	Pozostał e	0,3 % - 1,0 %	0,05 % - 0,1 %

Nieuniknione pierwiastki towarzyszące (% (m/m)):

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
≤ 0,05 %	≤ 0,2 %	≤ 0,03 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

II. W pkt 2.20 załącznika dodaje się materiał CW736R-DW (CuZn34Si1SnP) jako nowy punkt 2.20.3.2:

2.20.3.2 CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)

Oznaczenie	Grupa produktó w
CW736R-DW (CuZn34Si1SnP)	B – D

Składniki stopu (% (m/m)):

Cu	Zn	Si	Sn	P
65,0 % - 67,0 %	Pozostał e	0,50 % - 0,75 %	0,15 % - 0,35 %	0,10 % - 0,25 %

Nieuniknione pierwiastki towarzyszące (% (m/m)):

Al	Fe	Mn	Ni	Pb
≤ 0,05 %	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %